## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 2. Dezember 2004 (02.12.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/104232 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation7: 5/54, 7/00
- C21C 5/52,
- (72) Erfinder; und

- - PCT/EP2004/004312
- (21) Internationales Aktenzeichen: (22) Internationales Anmeldedatum:
  - 23. April 2004 (23.04.2004)
- (25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch


(30) Angaben zur Priorität: 103 23 505.1

24. Mai 2003 (24.05.2003)

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SMS DEMAK AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Düsseldorf (DE).
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ROSE, Lutz [DE/DE]; Im alten Bruch 18, 47259 Duisburg (DE). REICHEL, Johann [DE/DE]; Bockumer Strasse 368, 40489 Düsseldorf (DE). (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
- jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD. MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR PRODUCING FOAMED SLAG ON HIGH-CHROMIUM MELTS IN AN ELECTRIC FURNACE
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG EINER SCHAUMSCHLACKE AUF HOCHCHROMHALTIGEN SCHMETZEN IN EINEM ELEKTROOFEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing foamed slag on high-chromium steel melts in an electric furnace, whereby a mixture consisting of a metal oxide and carbon is introduced into the furnace, the metal oxide in the slag is reduced by the carbon, and the gases created in the slag form bubbles which thus foam up the slag. In order to be able to control the gas formation and thus the foaming process, the mixture consisting of a metal oxide and carbon and optionally an iron carrier is introduced as preforms, such as pellets, which are compressed and/or provided with a binding agent. The gas formation can be controlled in terms of location, type and time, by adjusting the characteristics of the pellets, especially the density and/or compression characteristics thereof.



## WO 2004/104232 A1

GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der f\(\text{iir}\) \(\text{Anderungen}\) der Anspr\(\text{uch}\) che geltenden
 Frist; Ver\(\text{offentlichung}\) wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen}\) eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Erzeugung einer Schaumschlacke auf hochchromhaltigen Stahlschmelzen in einem Elektroofen, wobei ein Gemisch aus einem Metalloxid und Kohlenstoff in den Ofen eingegeben wird, in der Schlacke das Metalloxid durch den Kohlenstoff reduziert wird und die entstehenden Gase in der Schlacke Blasen bilden und diese somit die Schlacke aufschäumen, soll die Gasentwicklung und damit der Aufschäumprozess kontrollierbar sein. Hierzu wird vorgeschlagen, dass das Gemisch aus Metalloxid und Kohlenstoff und ggfs. einem Eisenträger als gepresste und/oder mit einem Bindemittel versehene Formteile, wie Pellets, eingeführt wird. Durch Einstellung der Eigenschaften, insbesondere der Dichteund/oder Presseigenschaften der Pellets wird die Gasentwicklung hinsichtlich Ort, Art und Zeit kontrollierbar.

5

# Verfahren zur Erzeugung einer Schaumschlacke auf hochchromhaltigen Schmelzen in einem Elektroofen

10

15

20

25

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung einer Schaumschlacke auf hochchromhaltigen Stahlschmelzen in einem Elektrolichtbogenofen, wobei ein Gemisch aus einem Metalloxid und Kohlenstoff in den Ofen eingegeben, in der Schlacke das Metalloxid durch den Kohlenstoff reduziert wird und die entstehenden Gase durch Blasenbildung das Schlackenaufschäumen hervorrufen.

Beim Betreiben von Elektrolichtbogenöfen werden die Charge, d.h. vor allem Schrott, und Legierungen mit den Lichtbögen der Elektroden, die von oben in das Ofengefäß ragen, aufgeschmolzen. Hierbei erfüllt die Schlacke neben ihrer Primärfunktion, d.h. der Entfernung von unerwünschten Bestandteilen aus der Schmelze, eine Schutzfunktion im schaumförmigen Zustand. In diesem Zustand umhüllt die Schlacke den Raum zwischen den Elektrodenenden und der Metalloberfläche und schützt die Feuerfest-Ausmauerung des Ofens vor der Strahlungsenergie des Elektrolichtbogens. Aufgrund der schwachen Wärmeleitfähigkeit der aufgeschäumten Schlacke wird die Strahlung des Lichtbogens gegenüber der Wandung des Elektroofens stark reduziert und damit das Energieeinbringen in die metallische Schmelze verbessert.

30 E

Bei nicht rostfreien Stählen bzw. Stählen mit niedrigem Chrom-Gehalt wird die Schaumschlacke durch gleichzeitiges Einblasen von Kohlenstoff und Sauerstoff auf die Schlacke bzw. in das Stahlbad erzeugt. Das bei den ablaufenden Reaktionen

35 
$$2[C] + \{O_2\} \cdot 2 \{CO\}$$
  
  $2 \{CO\} + \{O_2\} \cdot 2 \{CO_2\}$ 

entstehendes Gas führt zu einem Aufschäumen der Schlacke. Zudem reduziert der Kohlenstoff das Eisenoxid zu Eisen und ebenfalls zu Kohlenmonoxid laut

$$(FeO) + [C] \cdot [Fe] + (CO).$$

10

15

20

Die aufgeschäumte Schlacke hüllt die Elektroden ein und befindet sich als Schutzschicht zwischen den elektrischen Lichtbögen und der Ofenwandung.

Bei hochchromhaltigen Schmelzen reagiert der eingeblasene Kohlenstoff prinzipiell als Reduktionselement des Chromoxids. Die o.g. Reaktionen haben in dem metallischen Bad geringe Bedeutung. Zudem ist auch der Gehalt an Eisenoxid in der Schlacke zu gering, um eine Aufschäumung der Schlacke zufrieden stellend zu garantieren. Insgesamt ist es bei hochchromhaltigen Schmelzen wegen der erwähnten Unterschiede schwierig, in der Überhitzungsphase eine schäumende Schlacke zu erzeugen.

Hierzu schlägt die EP 0 829 545 B1, die ein Verfahren zur Herstellung einer Schaumsschlacke auf schmelzflüssigen rostfreiem Stahl in einem Elektroofen betrifft, vor, dass in die Schlacke ein Pulver eingeführt wird, das sich aus einem Metalloxid, entweder Zinkoxid oder Bleioxid, und Kohlenstoff zusammensetzt. Das in dem Pulver enthaltene Oxid wird reduziert, indem es mit dem Kohlenstoff reagiert. In der Schlacke werden Blasen gebildet, die im Wesentlichen aus dem Kohlenmonoxid bestehen, wobei die in der Schlacke enthaltenen Blasen die Schlacke aufschäumen lassen. Das Pulver wird hierzu mit Hilfe eines Injektionsmediums, beispielsweise Stickstoff, in die Schlacke eingeführt.

30

35

25

Nach dem Stand der Technik wird demnach das reaktionsfähige Gemisch als Pulver in die Schlacke bzw. die Schmelze eingeführt. Aufgrund der mit der Pulverform verbundenen relativ großen Oberfläche kommt es zu einer kurzen, heftigen Reaktion. Zudem findet die Reaktion örtlich begrenzt in der Nähe der EinWO 2004/104232 PCT/EP2004/004312

3

spritz- bzw. der Einblasvorrichtung und hier insbesondere an der Spitze der Einblaslanze im Schmelzbad statt.

Ausgehend von einem derartigen Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Erzeugung einer Schaumschlacke auf schmelzflüssigem hochchromhaltigen Stählen in einem Elektroofen zu schaffen, wobei die Vorgänge, die die Schaumreaktion auslösen, kontrolliert ablaufen sollen.

10

20

25

30

35

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterentwicklungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.

Nach der Erfindung wird ein Gemisch aus einem Metalloxid und Kohlenstoff nicht als Pulver, sondern als gepresste und/oder mit einem Bindemittel versehene Formteile in den Ofen chargiert. Neben der bevorzugten Pelletform ist beispielsweise auch eine andere Form, wie die Briquettform, möglich. Durch gezielte Einstellung der Eigenschaften der Formteile, nachfolgend als Pellets konkretisiert, wird im Gegensatz zu einem Einsatz in Pulverform die Gasentwicklung hinsichtlich Ort, Art und Zeit – insbesondere des zeitlichen Startpunkts, der Geschwindigkeit, des Grads der Reaktion und/oder der Länge der Reaktion • kontrollierbar.

Insbesondere werden die Dichteeigenschaften der Pellets über den Pressdruck und/oder die Art und Menge eines beigemischten Eisenträgers, beispielsweise Ferronickel, und eines Bindemittels eingestellt. Hierbei wird nach einer bevorzugten Variante die Dichte der Pressteile so eingestellt, dass die Pellets in der Schlacke nahe oder unmittelbar an der Phasengrenze Metall-Schlacke selbst schwimmen. Durch die Zugabe des Eisenträgers wird sichergestellt, dass die Pellets schwerer sind als Schlacke, aber leichter sind als die Metallschmelze. Die Gasentwicklung läuft somit örtlich definiert ab, nämlich in der Schlacke an der Grenze Metall und Schlacke. Auf diese Weise kommt es zu keiner Berüh-

rung zwischen Pellets und Metallbad, wodurch ein Aufkohlen der Schmelze verhindert wird. Es ist auch möglich, die Pelleteigenschaften so einzustellen, dass sie eine unterschiedliche Platzierung zwischen dem Schmelzebad und der Schlacke annehmen können. Dann wird gewährleistet, dass die Schaum auslösenden Vorgänge nur in der Schlacke ablaufen, um somit die Effektivität zu erhöhen.

Des Weiteren sollen die Pellets eine solche Dichte bzw. Verpressung aufweisen, dass sie gleichmäßig und nur langsam zerfallen, wobei die Gasentwicklung und damit die Aufschäumreaktion gleichmäßig und relativ lange abläuft. Über eine noch stärkere Pressverdichtung ist es darüber hinaus möglich zu erreichen, dass die Reaktionen zeitverzögert ablaufen. Dies verhindert eine zu frühzeitige Reaktion bzw. gewährleistet den Start der Reaktion erst dann, wenn die Pellets in der Schlacke verteilt sind.

Die Gasentwicklung kann des Weiteren auch durch die Größe der Pellets gezielt eingestellt werden. Dadurch, dass die Pellets einen im Verhältnis größeren Durchmesser und damit eine kleinere Oberfläche im Vergleich zu Pulver haben, kann die Aufschäumreaktion relativ lange bei gleichmäßiger Gasentwicklung aufrechterhalten bleiben.

25

35

15

Bei den Grundbestandteilen Metall- (Me) oxid und Kohlenstoff laufen folgende Reaktionen ab:

$$(Me_xO_n)+[C] \cdot x[Me] + \{CO\}$$
  
30 2  $\{CO\} + \{O_2\} \cdot 2 \{CO_2\}$ 

Für das Gemisch zur Herstellung der Pellets können Abfallprodukte aus der Stahlherstellung verwendet werden, wie beispielsweise Kohlenstoff von Restelektroden oder Abfallzunderteile. Insbesondere bei solchen Gemischen empfiehlt sich der Einsatz von Bindemitteln.

- Neben den Grundelementen Metalloxid und Kohlenstoff wird zusätzlich ein Schlackenbildner, insbesondere Kalkstein, in die vorgeschlagene Pelletform verpresst. Aufgrund des Kalksteins wird die gewünschte CO/CO<sub>2</sub>-Bildung zusätzlich verstärkt.
- Des Weiteren kann zusätzlich einen Schlackenverflüssiger, vorzugsweise CaF<sub>2</sub>, mit verpresst bzw. gebunden werden. Damit wird dem Umstand entgegen gewirkt, dass chromhaltige Schlacken mit steigendem Chromoxidgehalt immer zähflüssiger werden.
- Auch empfiehlt es sich, ein Reduktionsmittel, wie Silizium und/oder Aluminium, in einen Teil der Pellets, insbesondere zusammen mit Kalkstein, einzupressen, um den Chromoxidgehalt in der Schlacke zu kontrollieren. Diese Reduktionsmittel reduzieren den Chromoxidgehalt in der Schlacke und senken damit den Gehalt des Chroms in der Schlacke. Zudem wird das Schäumen der Schlacke verbessert.
- Im Gegensatz zu Pulver, das lokal eingespritzt werden muss, werden die Pellets an verschiedenen Stellen des Ofens über den Ofendeckel und/oder die Seitenwände des Ofens zugegeben. Dies ist mit Pulver nicht möglich, weil große Teile des Pulvers von der Entstaubungsanlage des Ofens abgesaugt würden. Es empfiehlt sich, zusätzlich die Pellets gerichtet in die Nähe und unmittelbar an die Hot Spots der Elektroden in die Schlacke einzubringen, um die Aufschäumreaktion insbesondere an den Elektroden ablaufen zu lassen.
- Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Figuren.

Es zeigen hierbei:

Fig. 1 schematisch den Querschnitt eines Elektrolichtbogenofens mit Zugabevorrichtungen für die Schlackschäumpellets;

5

20

25

30

Fig. 2 den Ofen der Fig. 1 von oben gesehen.

Der in Fig. 1 dargestellte Elektrolichtbogenofen 1 setzt sich aus einem Ofengefäß 2 mit feuerfester Wandung 3 sowie einem Ofendeckel 4 zusammen. Nach der Chargierung von Schrott und Legierungsbestandteilen werden - in diesem 10 Fall – drei Elektroden 5a-c von oben kommend in das Ofeninnere gefahren. Aufgrund der sich bildenden Lichtbögen wird das feste Material aufgeschmolzen. Es bildet sich eine auf der Schmelze 6 schwimmende Schlackenschicht 7 aus. Damit eine Aufschäumreaktion der Schlacke 7 zwischen den Elektroden 5a-c und der feuerfesten Ofenwandung 3 stattfindet, wird Schlackschäummate-15 rial als Formteil 8, nämlich in Form von Pellets, in das Ofeninnere eingegeben. Vorzugsweise werden die Pellets über den Ofendeckel 4 und hier über das 5. Deckelloch 9 und/oder die Seitenwände 10 chargiert. Hierzu sind Einblassysteme mit Einblasleitungen bzw. Gravitationsfördersysteme 11, die sich durch die seitlichen Ofenwände 10 erstrecken, vorgesehen. Anstelle der Einblasleitungen können auch Einblaslanzen verwendet werden.

Alternativ oder zusätzlich eignet sich zum Chargieren der Pellets auch ein pneumatisches Fördersystem 12 aus Ringleitungen. Dieses weist eine entlang des Deckels 4 verlaufende Ringleitung 13 auf, wie sie aus Fig. deutlich wird, die gleichzeitig auch radial zum Deckel verlaufende Ringleitungsabschnitte 14 aufweist. In den Ringleitungen 13, 14 bzw. der entsprechenden Deckelwand sind bei dem gezeigten Beispiel drei Chargieröffnungen 15 a-c eingebracht. Über dieses System 12 werden die Pellets gleichmäßig über den Ofenquerschnitt in die Ofenschlacke 7 eingebracht. Die Chargieröffnungen 15a-c sind hierbei so angeordnet, dass die Pellets in die Nähe der Hot Spots mit der Schlacke 7 reagieren.

Die Pellets schwimmen in der Schlacke 7 und reagieren dort kontrolliert nach Ort, Zeit und Art hinsichtlich der gewünschten Gasentwicklung und damit Auf-35 schäumreaktion. Insbesondere wird über die Einstellung der Dichte und der

Größe der Pellets erreicht, dass der Gasentwicklungsprozess möglichst gleichmäßig, relativ lange und nicht zu heftig abläuft. Eine kontrollierte Reaktion an der Oberfläche der Pellets führt zu einem gleichmäßigen Schäumen der Schlacke.

WO 2004/104232

8

5

# Bezugszeichenliste:

10	1	Elektrolichtbogenofen			
	2	Ofengefäß			
	3	Feuerfeste Wandung			
	4	Ofendeckel			
	5	Elektroden			
15	6	Schmelze			
	7	Schlacke			
	8	Formteile (Pellets)			
	9	5. Deckelloch			
	10	Seitenwände des Ofens			
20	11	Einblasleitung			
	12	Pneumatisches Fördersystem			
	13	Ringleitung			
	14	Ringleitungsabschnitte			
	15	Chargieröffnungen			
25					

### Patentansprüche:

1. Verfahren zur Erzeugung einer Schaumschlacke (7) auf hochchromhaltigen Stahlschmelzen (6) in einem Elektrolichtbogenofen (1), wobei ein
Gemisch aus einem Metalloxid und Kohlenstoff in den Ofen (1) eingegeben wird,

wobei in der Schlacke (7) das Metalloxid durch den Kohlenstoff reduziert wird und die entstehenden Gase in der Schlacke Blasen bilden und diese somit die Schlacke aufschäumen,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Gemisch aus Metalloxid und Kohlenstoff als gepresste und/oder mit einem Bindemittel versehene Formteile (8), wie Pellets, in den Ofen eingeführt wird.

20

15

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Dichte der Formteile (8) so eingestellt wird, dass sie in der Schlacke (7) schwimmen.

25

- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
  - dadurch gekennzeichnet,

dass die Dichte der Formteile (8) so eingestellt wird, dass sie in der Schlacke nahe der Phasengrenze Schmelze (6) und Schlacke (7) schwimmen.

30

35

- 4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
  - dadurch gekennzeichnet,

dass die Dichte der Formteile (8) durch Zusatz eines Eisenträgers eingestellt wird.

5 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet.

dass die Dichte der Formteile (8) so eingestellt wird, dass sie in der Schlacke (7) gleichmäßig und langsam zerfallen und die Gasentwicklung gleichmäßig und relativ lange abläuft.

10

 Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet.

dass die Dichte der Formteile (8) so eingestellt wird, dass sie zeitverzögert zerfallen.

15

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass dem Gemisch zusätzlich ein Schlackenbildner, vorzugsweise Kalkstein, zugegeben wird.

20

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet,

dass dem Gemisch zusätzlich ein Schlackenverflüssiger, vorzugsweise  $\text{CaF}_2$ , zugegeben wird.

25

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass dem Gemisch zusätzlich ein Reduktionsmittel, vorzugsweise Silizium und/oder Aluminium, zugegeben wird.

30

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet.

dass die Formteile (8) über die Seitenwände (10) und/oder den Ofendekkel (4) des Elektroofens (1) eingegeben werden.

Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile (8) gerichtet in die N\u00e4he oder unmittelbar an die Hot Spots der Elektroden (5a-c) in die Schlacke (7) eingef\u00fchrt werden.

Fig. 1





Fig. 2



**ERSATZBLATT (REGEL-26)** 

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No

EP2004/004312 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C21C5/52 C21C5/54 C21C7/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C21C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X WO 00/14287 A (GOERNERUP MAARTEN 1-11 UDDEHOLM TECHNOLOGY AKTIEBOLAG (SE)) 16 March 2000 (2000-03-16) abstract page 1, line 6 - line 22 page 3, line 1 - page 4, line 11 page 4, line 29 - page 7, line 11 claims Υ EP 0 829 545 A (UGINE SAVOIE SA; USINOR 1-11 SACILOR (FR)) 18 March 1998 (1998-03-18) cited in the application the whole document -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: \*T' later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 6 October 2004 14/10/2004 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Ceulemans, J

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No
/EP2004/004312

0.10011111111	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 655 508 A (SVILUPPO MATERIALI SPA) 31 May 1995 (1995-05-31) column 2, line 26 - line 58 column 4, line 13 - line 23 claim; example	1-11
Y	WO 01/40528 A (ROTH JEAN LUC; WURTH PAUL SA (LU); WORRE PASCAL (LU)) 7 June 2001 (2001-06-07) abstract page 3, paragraph 4 page 5; claims	1-11

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
EP2004/004312

<del></del> -			FP2004/004312		
Patent document dited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 0014287	Α	16-03-2000	SE	512757 C2	08-05-2000
			ΑT	268388 T	15-06-2004
			AU	5540599 A	27-03-2000
			DE	69917793 D1	08-07-2004
			EP	1117845 A1	25-07-2001
			SE	9802976 A	04-03-2000
			MO	0014287 A1	16-03-2000
			US 	6689189 B1	10-02-2004
EP 0829545	Α	18-03-1998	FR	2753205 A1	13-03-1998
			AT	203280 T	15-08-2001
			AU	719924 B2	18-05-2000
			AU	3424797 A	19-03-1998
			BR	9704689 A	29-12-1998
			CA	2210505 A1	12-03-1998
		•	CN	1180751 A ,B	06-05-1998
			DE	69705685 D1	23-08-2001
			DE	69705685 T2	22-11-2001
			EP	0829545 A1	18-03-1998
			ES ID	2158468 T3	01-09-2001
			JP	19645 A	23-07-1998
			KR	10088223 A 262876 B1	07-04-1998
			US	6228137 B1	01-08-2000
			ZA	9708124 A	08-05-2001
					03-03-1998
EP 0655508	Α	31-05-1995	US	5395420 A	07-03-1995
			EP	0655508 A1	31-05-1995
			AT	169964 T	15-09-1998
			DE	69320482 D1	24-09-1998
WO 0140528	Α	07-06-2001	LU	90481 A1	05-06-2001
			AU	2164301 A	12-06-2001
		•	MO	0140528 A1	07-06-2001
			TW	517090 B	11-01-2003

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Internationales Aktenzeichen **F**/EP2004/004312

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 C21C5/52 C21C5/54 C21C7/00 Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C21C Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie\* Betr. Anspruch Nr. WO 00/14287 A (GOERNERUP MAARTEN Х UDDEHOLM TECHNOLOGY AKTIEBOLAG (SE)) 1-11 16. März 2000 (2000-03-16) Zusammenfassung Seite 1, Zeile 6 - Zeile 22 Seite 3, Zeile 1 - Seite 4, Zeile 11 Seite 4, Zeile 29 - Seite 7, Zeile 11 Ansprüche Y EP 0 829 545 A (UGINE SAVOIE SA; USINOR 1-11 SACILOR (FR)) 18. März 1998 (1998-03-18) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolfidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erschelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbertcht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, veröffentlichung, die sich auf eine nunduche Cheineaung, ehre Benutzung, ehre Aussellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts 6. Oktober 2004 14/10/2004 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV RIJSWIJK Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax (+31-70) 340-3016 Ceulemans, J

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Internationales Aktenzeichen
EP2004/004312

C.(Fortsetz	rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	EP2004/004312
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teil	
<del>-</del>	and a solution of the state of	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 655 508 A (SVILUPPO MATERIALI SPA) 31. Mai 1995 (1995-05-31) Spalte 2, Zeile 26 - Zeile 58 Spalte 4, Zeile 13 - Zeile 23 Anspruch; Beispiel	1-11
Y	WO 01/40528 A (ROTH JEAN LUC; WURTH PAUL SA (LU); WORRE PASCAL (LU)) 7. Juni 2001 (2001-06-07) Zusammenfassung Seite 3, Absatz 4 Seite 5; Ansprüche	1-11
	/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)	

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlit egen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Internationales Aldenzeichen
/EP2004/004312

1	Dack arek ark art at at a					EP2004/004312
ngefü	Recherchenbericht hrtes Patentdokum		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
MC	0014287	Α	16-03-2000	SE	512757 C2	08-05-2000
				AT	268388 T	15-06-2004
				ΑÜ	5540599 A	27-03-2000
				DE	69917793 D1	08-07-2004
				EP	1117845 A1	25 07 2001
				SE	9802976 A	25-07-2001
				WO	0014287 A1	04-03-2000
				ÜS	6689189 B1	16-03-2000
						10-02-2004
EP	0829545	Α	18-03-1998	FR	2753205 A1	13-03-1998
				ΑT	203280 T	15-08-2001
				AU	719924 B2	18-05-2001
				AU	3424797 A	19-03-1998
				BR	9704689 A	29-12-1998
				CA	2210505 A1	12-03-1998
				CN	1180751 A ,	3 06-05-1998
				DE	69705685 D1	23-08-2001
				DE	69705685 T2	22-11-2001
				EP	0829545 A1	18-03-1998
				ES	2158468 T3	01-09-2001
				ID	19645 A	23-07-1998
				JP	10088223 A	07-04-1998
				KR	262876 B1	01-08-2000
				US	6228137 B1	08-05-2001
				ZA	9708124 A	03-03-1998
	OSEEEOO					02 03-1330
t٢	0655508	Α	31-05-1995	US	5395420 A	07-03-1995
				EP	0655508 A1	31-05-1995
				AT	169964 T	15-09-1998
				DE	69320482 D1	24-09-1998
WO	0140528	Α	07-06-2001		~~~~~	
		^	07-00-2001	LÜ	90481 A1	05-06-2001
				AU	2164301 A	12-06-2001
				WO	0140528 A1	07-06-2001
				TW	517090 B	11-01-2003